



## DESCRIPCIÓN

- Adhesivo poliuretánico de dos componentes para aplicar a la banda de unión
- Reacciona generando uniones fuertes y flexibles
- Alta resistencia mecánica y a la humedad
- Se ha estimado un consumo de 0,35-0,50 kgs por metro lineal de banda de unión
- De aplicación en uniones semi-estructurales: pegado de sustratos minerales ( hormigón, piedra, fibrocemento ), césped artificial, madera, metal, moquetas, pavimentos de PVC, gomas, ciertos plásticos, vidrio, espumas rígidas, etc ( ensayo según EN 12228 )

## RECOMENDACIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

- El sustrato debe estar seco ( humedad inferior al 5% ), limpio, firme ( sin pinturas o partículas no suficientemente ancladas ), libre de polvo, grasa, desmoldeantes, etc. En algunos casos, una limpieza con disolventes, un lijado, o un tratamiento con chorro de arena puede mejorar la adhesión
- En caso de aplicar el producto directamente sobre hormigón u otro sustrato poroso, éste no ha de contener una humedad superior al 5%. En cualquier caso, deben evitarse ambientes con humedad superior al 90%, ya sea por razones de climatología, o por proximidad a sustratos muy húmedos
- Se recomienda mezclar ambos componentes por medios mecánicos, a baja velocidad, siempre en la proporción indicada en el envase, hasta obtener una masa homogénea
- Tras el mezclado, aplicar inmediatamente el adhesivo, dentro del tiempo dado por el "pot-life" ( ver datos técnicos ). Este tiempo se reducirá si la temperatura ambiente o la cantidad mezclada es alta
- Debe mantenerse una cierta presión entre las partes a unir durante el tiempo de curado del adhesivo, mediante la ayuda de pinzas o aplicando peso. El pegado total se producirá transcurridos varios días. El proceso de curado puede acelerarse mediante calor ( 70 °C ) o por medio de catalizadores. El tránsito peatonal está permitido transcurridas 8-12 horas
- Almacenar el producto cerrado herméticamente, en un lugar fresco y seco

## DATOS TÉCNICOS

	Componente A	Componente B	Mezcla
Color	verde	amarillo	verde
Viscosidad cP ( 20°C, 20rpm )	66000	220	45000
Pot-life ( 100 gr, 20°C )			35 minutos
Tiempo abierto máximo ( 20°C )			45 minutos
Fuerza tensil ( N/100mm, 72 horas )			> 45
Módulo de elasticidad			0,6 Mpa

## FORMATOS

Disponible en:
Envase de 5 kgs componente A + componente B
Envase de 10 kgs componente A + componente B
Cartucho de 290 gramos