

20 ans ce n'est pas rien

Le meilleur gazon de jardinage et de décoration supérieure jamais conçu dans l'histoire, peu de choses à rajouter après une telle déclaration

Fondés sur l'un des piliers fondamentaux de la philosophie de travail chez SUMIGRAN, comme la recherche de l'excellence, et à l'occasion de la célébration du vingtième anniversaire de l'entreprise, nous avons créé un produit absolument unique

Le nouveau EXCELENCE est le summum technique et de qualité qu'aujourd'hui un modèle de gazon artificiel peut rassembler

C'est le gazon le plus réaliste jamais créé à ce jour. Pour y arriver, il a été fabriqué en 4 hauteurs de fil différentes, obtenant à la fois un aspect visuel et une sensation tactile absolument naturels

Il est composé de 4 filaments de la plus haute qualité et du développement technique du marché :

Tout d'abord, un fil de deux sections, tout d'abord, un fil de deux sections, le premier de forme lobée en triple "C" et le second de forme ondulée en "vagues" qui garantit une récupération maximale après piétinement

Ensuite, nous utilisons un fil "TENCATE" micro-strié SEMI TEXTURÉE. Cette innovation unique rend ces filaments incurvés et multidirectionnels, maximisant ainsi l'aspect réaliste de leurs fibres.

En troisième et quatrième lieu, nous utilisons deux fibres de TENCATE frisés d'indice de rétraction différent, ce qui rend les fils frisés plus hauts et les autres plus compressés à la base des filaments. En somme, cela augmente la douceur, le confort et la sensation naturelle lorsque l'on marche dessus ou quand on s'y allonge

L'ensemble de tout le développement technique et de l'utilisation de la matière première la plus noble et la plus avancée constitue sans aucun doute qu'EXCELENCIA soit le gazon le plus exclusif jamais réalisé

Un produit uniquement à la portée de SUMIGRAN et approprié pour célébrer le 20e anniversaire de l'entreprise. 20 ans consacrés à offrir le meilleur de nous-mêmes à chaque client et besoin

20 ans à la recherche de l'EXCELENCIA

| | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|
| DENSITÉ 8750 touffes / m2 | POIDS DU FIL 2750 grammes / m2 | HAUTEUR DU FIL 65 mm |
| | | |
| PRÉSENTATION | SECTION DU FIL | DÉTAIL |

| | | |
|--|---|-------------------------|
| NIVEAU D'USAGE très élevé-intense, à fréquence piétonne continue | USAGES TYPIQUES • jardins communautaires • piscines communautaires, etc... | ICONOGRAPHIE |
| élevé, à fréquence piétonne intensive | • jardins particuliers • piscines • ou n'importe quelle autre zone fréquemment utilisée | |
| moyen, à fréquence piétonne occasionnelle | • jardins particuliers • piscines • autres zones de faible usage | |
| faible, simplement décoratif | • jardins non praticables • rond-point • vitrines • évènements, etc... | |

| | | |
|-----------------------------|--------------------|--|
| NIVEAU DE CONFORT | très élevé-intense | |
| NIVEAU DE RÉSILIENCE | très élevé-intense | |
| NIVEAU DE RÉALISME | très élevé-intense | |
| NIVEAU DE DOUCEUR | très élevé-intense | |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU FIL | |
|------------------------------------|--|
| DTEX | 20800 |
| Configuration filaments | 8 droits (fil 1) + 6 droits (fil 2) 8 frisés (fil 3) + 8 frisés (fil 4) |
| Fil droit | |
| Structure | Monofilament (premier fil) micromonofilament (deuxième fil) |
| Section fil 1 | Triple lobé "C" + ondulé en "vagues" |
| Section fil 2 | Micro-striés semi-texturé |
| Composition | Polyéthylène (les deux fils) |
| Teinte de couleur fil 1 | Vert bitonal (deux couleurs) |
| Teinte de couleur fil 2 | Vert bitonal (deux couleurs) |
| Traitement mat | Oui |
| Stabilité aux UV | Oui |
| Respectueux de l'environnement | Oui, sans plomb et cadmium |
| Fil frisé | |
| Structure | Texturisés |
| Composition | Polypropylène |
| Teinte de couleur fil 1 | Beige et vert |
| Teinte de couleur fil 2 | Beige et vert |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA BASE | |
|--|------------------|
| Composition base primaire | Polypropylène |
| Couches base primaire | 1 |
| Renforcement avec grille | Oui |
| Poids base primaire | 155 grammes / m2 |
| Revêtement base | Latex |
| Poids revêtement base | 800 grammes / m2 |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES | |
|---------------------------------------|--|
| Fabrication | Tufting poil court + fibre frisée |
| Jauge | 5/8" |
| Nb touffes par m2 | 8750 (+/- 10%) |
| Nb points sur 10 cm | 14 (+/- 1) |
| Hauteur du fil | 65 mm (+/- 5%) |
| Hauteur totale | 67 mm (+/- 5%) |
| Poids du fil | 2750 gr / m2 (+/- 10%) |
| Poids total | 3705 gr / m2 (+/- 10%) |
| Stabilité dimensionnelle | +/- 0,60 % |
| Perméabilité à l'eau | 60 litres /minute / m2 |
| Installation | Flottante et sans remplissage de sable de silice (optionnelle) |

| FORMATS ET DIMENSIONS | |
|-----------------------|--|
| Rouleaus 2 | largeur: 2 meters longueur: 20 meters |
| Rouleaus 4 | largeur: 4 meters longueur: 20 meters |